

RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT 24P2381 Rev. 0	DATA / DATE 13/11/24
---	---------------------------------------

CLIENTE / CUSTOMER	UNIQUE S.R.L. Via Mazzini,26 28040 Dormelletto (NO) Italy
------------------------------	---

DESCRIZIONE CAMPIONE / SAMPLE DESCRIPTION [⚡]	BRIDA T4 M4-U M16x42mm
--	-------------------------------

RIFERIMENTI DEL CLIENTE / CUSTOMER REFERENCES [⚡]	Transport document No. 240624 Date: 18/10/24
--	--

RICEVUTO IL / RECEIVED ON 18/10/24	CAMPIONAMENTO / SAMPLING By customer	PRELIEVO CAMPIONI / SPECIMEN SAMPLING By Laboratorio T.O.S.I.	LUOGO ESECUZIONE PROVE / TESTING PLACE Laboratorio T.O.S.I.
---	---	--	--

MATERIALE / MATERIAL [⚡] UNI EN ISO 898-1:2013 cl. 5.8	COLATA / HEAT [⚡] -
---	--

ID. CLIENTE / CUSTOMER ID [⚡] -	ID. LABORATORIO / LABORATORY ID. X2398
--	---

I risultati di prova si riferiscono solo ai campioni sottoposti a prova. / Test report results relate to the tested specimens only.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. / The present test report cannot be partially reproduced.

I testimoni di prova sono conservati per 3 mesi, salvo diversa richiesta scritta del cliente. / Copons after test shall be kept for 3 months, unless otherwise written request of the customer.

Ove presente l'incertezza di misura viene espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un intervallo di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore k vale 2, tranne per analisi chimica (k=4,3) e per la determinazione di una seconda fase (k=2,05). / Where present the reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, which for a normal distribution provides a level of confidence of approximately 95%, except for chemical analysis (k=4,3) and for determination of a second phase (k=2,05).

⚡ Informazioni fornite dal cliente, per le quali il laboratorio declina ogni responsabilità. / Information provided by the customer, for which the laboratory refuses all responsibility.

Redattore / Editor Roberto Baratella	Responsabile laboratorio / Laboratory manager Angelo Rossetti	
Ispettore esterno / External inspector Not applicable	Ispettore esterno / External inspector Not applicable	Ispettore esterno / External inspector Not applicable

TEST REPORT: **24P2381** Rev. **0**

LABORATORY ID. **X2398**

PROVA RICHIESTA / TEST REQUIRED:

Prova di durezza / hardness test

NORMA DI PROVA / TEST STANDARD		Machine T007	
UNI EN ISO 6508-1:2023		APPARECCHIATURE / APPARATOUS:	
DATA PROVA / TEST DATE: 06/11/2024			
Prova n° test n°	Posizione position	Test	Results
X2398	Transverse	HRB	95 - 94 - 94
NOTE:			



TEST REPORT: **24P2381** Rev. 0

LABORATORY ID. **X2398**

PROVA RICHIESTA / TEST REQUIRED: Analisi chimica / Chemical analysis (O.E.S.)								
NORMA DI PROVA / TEST STANDARD ASTM E415-21				APPARECCHIATURE / APPARATOUS: Spectrometer T071				
DATA PROVA / TEST DATE: 05/11/2024				POSIZIONE / position: B.M.				U.M. = %
Al -	B -	C 0,22	Cr 0,17	Co -	Cu -	Fe -	Mn 0,78	Mg * -
Mo 0,013	Nb -	P 0,012	Si 0,04	S 0,003	Sn -	Ti -	W * -	V -
As -	Ca -	N -	Ni -	Pb -	Sb -	-	-	-
-						-		
-						-		
* Valore fuori dal campo norma accreditato / Value out of accredited standard range.								

Fine rapporto di prova / End of test report